

Pokrycia dachowe i elementy stalowe

ul. Targowa 28, 39-310 Radomyśl Wielki
NIP 872-100-24-47 | REGON 850077958
www.blachbud.com.pl | poczta@blachbud.com.pl

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr BLACHBUD-DoP-4/2026

(Declaration of Performance — zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 305/2011 — CPR)

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego

Blachy płaskie stalowe powlekane organicznie BLACHBUD (arkusze i taśmy)

2. Typ i oznaczenie wyrobu

Kod wyrobu	Rodzaj powłoki	Oznaczenie handlowe
BPBL-PE-01	Poliester (PE)	Blacha płaska BLACHBUD PE
BPBL-PEMAT-01	Poliester MAT (PE-MAT)	Blacha płaska BLACHBUD PE-MAT

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Blachy płaskie stalowe z powłoką organiczną przeznaczone do stosowania jako element pokryć dachowych w pełnym oparciu (obróbki blacharskie, pasy nadrynnowe, płyty elewacyjne) oraz okładziny wewnętrzne w budynkach wszelkich typów. Zastosowanie zgodnie z PN-EN 14783:2013.

4. Producent wyrobu budowlanego

Nazwa	ZPUH BLACHBUD Zdzisław Czuchra
Adres	ul. Targowa 28, 39-310 Radomyśl Wielki
NIP / REGON	872-100-24-47 / 850077958
Kontakt	poczta@blachbud.com.pl www.blachbud.com.pl

5. Upoważniony przedstawiciel producenta

Nie dotyczy.

6. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVCP)

System 4 — deklaracja własna producenta bez udziału jednostki notyfikowanej.

7. Zharmonizowane normy techniczne

PN-EN 14783:2013 — Wyroby płaskie metalowe w pełnym oparciu do pokryć dachowych, okładzin zewnętrznych i wewnętrznych. Specyfikacja wyrobu i wymagania.

PN-EN 10169:2012+A1:2017 — Wyroby płaskie stalowe z powłoką organiczną naniesioną w sposób ciągły (coil coating). Warunki techniczne dostawy.

PN-EN 10346:2015 — Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły. Warunki techniczne dostawy (powłoka cynkowa Z/ZM).

EN ISO 2768-1:1989 — Tolerancje ogólne. Wymiary liniowe i kątowe (klasa m).

EN 13523 (seria) — Wyroby płaskie powlekane. Metody badań (grubość powłoki, promień gięcia, UV, zarysowania, korozja, przyczepność).

8. Jednostka notyfikowana

Nie dotyczy (System 4).

9. Dostępne formaty arkuszy

Format / wymiar	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Grubość [mm]
Arkusze standardowe	1000 / 1250	2000 / 2500 / 3000	0,40 – 0,70
Arkusze na zamówienie	600 – 1500	do 6000	0,40 – 0,70
Tolerancja wymiaru długości	± 2 mm	± 3 mm	± 0,02 mm

Inne wymiary dostępne na specjalne zamówienie. Tolerancje grubości zgodne z PN-EN 10169:2012+A1:2017.

10. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicza charakterystyka	Poliester (PE)	Poliester MAT (PE-MAT)
Gatunek stali / klasa wytrzymałości	S220GD – S280GD wg EN 10346	S220GD – S280GD wg EN 10346
Nominalna grubość stali (rdzeń)	0,40 – 0,70 mm	0,40 – 0,70 mm
Powłoka metaliczna (cynk)	Z200 / ZM175 (≥ 20 µm)	Z200 / ZM175 (≥ 20 µm)
Grubość powłoki organicznej (górną)	25 µm (±3 µm)	25 µm (±3 µm)
Grubość powłoki spodniej (lakier)	min. 7 µm	min. 7 µm
Minimalny promień gięcia	3T	2T
Odporność na promieniowanie UV	RUV2 – RUV3 (wg EN 10169)	RUV3 (wg EN 10169)
Odporność na zarysowania	20 N (EN 13523-12)	25 N (EN 13523-12)
Odporność na korozję powłoki	RC3 wg EN 13523-8	RC3 wg EN 13523-8
Przyczepność powłoki	klasa 0 wg EN 13523-6 (T-bend test)	klasa 0 wg EN 13523-6 (T-bend test)
Najwyższa temperatura pracy	90 °C	90 °C
Reakcja na ogień	E (PN-EN 13501-1)	E (PN-EN 13501-1)
Wodoszczelność (zastosowania dachowe)	w1 wg PN-EN 14783:2013	w1 wg PN-EN 14783:2013
Trwałość / odporność na starzenie	Zgodna z PN-EN 10169:2012+A1:2017	Zgodna z PN-EN 10169:2012+A1:2017

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.


Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy
BLACHBUD Zdzisław Czuchra
 ul. Targowa 28, 89-310 Radomyśl Wielki
 NIP 872-100-74-17 REGON 850077958

(pieczęć i podpis producenta)

Radomyśl Wielki
08.05.2026

(data i miejsce)